

**«ВекторСтрой»****8 (951) 534 02 80****info.vectors@yandex.ru**

Технические характеристики гладкой геомембраны Аником

Показатель	Ед. изм.	HDPE					LLDPE				
Номинальная толщина	мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Прочность при разрыве, не менее	кН/м	27	40	53	67	80	27	40	53	66	80
Относительное удлинение при разрыве, не менее	%	700					800				
Сопротивление раздиру, не менее	Н	125	187	249	311	370	100	150	200	250	300
Устойчивость к низкой температуре	°С	-60									
Прочность при растяжении, не менее	Мпа	25					23				
Потеря прочности после 400 ч облучения УФ, не более	% от исходного значения	15					20				
Прочность на прокол, не менее	Н	320	480	640	800	960	250	370	500	620	750

Технические характеристики профилированной мембраны Аником

Показатель	Ед. изм.	Аником «Экомакс»	Аником «ЭКО»	Аником «Стандарт»	Аником «ГЕО»
Разрывная сила при растяжении (вдоль/поперек), не менее	Н/5см	180	220	280	420
Относительное удлинение при разрыве (вдоль/поперек), не менее	%	>25/>20			
Предел прочности при сжатии, не менее	кН/м ²	120	220	280	350
Водопоглощение в течение не менее 24 ч, не более	% по массе	0			
Высота выступа	мм	8			
Вес	гр/м ²	350	450	550	650
Ширина рулонов	м	1; 2	1; 2	2	2
Длина полотна в рулоне	м	10; 20	10; 20	20	20
Кол-во рулонов на поддоне	шт	20	20	16	9
Кол-во кв.м на поддоне	м ²	800	800	640	360
Масса нетто	кг	260	340	335	234

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).